

تراي - سيلر اي بي
سيلر إيبوكسي شفاف من مركيبين.

وصف المادة

سيلر إيبوكسي منخفض اللزوجة من مركيبين يحتوي على مذيب.

الاستعمالات

- يستخدم كسيلر غالق للمسام للأسطح الخرسانية والخشبية.
- يستخدم لمعالجة الشروخ الشعرية في الأسطح الخرسانية.
- مقوى ومصلد للأسطح الخرسانية.
- يسهل تنظيف البلاطات الخرسانية ويفعل فرص جذب الغبار (الترب).

المميزات

- يحتوي على مذيب منخفض اللزوجة يتغلغل داخل المسام.
- سهل التشغيل ولا يحتاج لمعدات خاصة.
- يقاوم البنزين والكيروسين والقلويات والأحماض والأملاح العضوية وغير عضوية.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيداً من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.

الخلط

- يتم تقليب عبوة الأساس جيداً ويتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هنا حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

- يتم دهان الأسطح باستخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة.
- معدل الإستخدام**
- ٢٠ - ٢٤ كجم / م²

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| اللون | شفاف |
| نسبة المواد الصلبة | ٤٤ ± ٢ % |
| فترقة التشغيل | ٦ - ٤ ساعة |
| الوزن النوعي | ٠,٩٤ ± ٠,٠٣ كجم / لتر |
| نسبة الخلط | ٢,٣٣ أساس : ١ مصلب |
| التصلد الابتدائي | ٢٤ ساعة |
| التصلد التام | ٧ أيام |
| التعبئة | مجموعات ٢٠,٥ - ١٢,٥ كجم |
| الصلاحيّة | ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العاديّة في عبواته المغلقة |
| التخزين | يتم التخزين في درجة الحرارة العاديّة في مكان جاف |

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادرة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية