

تراي - برايم إس بي

دهان ايبوكسى تحضيرى (برايمر) ومقوي للأسطح.

وصف المادة

برايمر ايبوكسى منخفض اللزوجة من مركبين يحتوى على مذيب للإستعمال كدهان تحضيرى يتغلغل بسهولة داخل مسام الأسطح.
المنتج حاصل على شهادة إختبار من المركز القومي للبحوث.
تم إختبار المنتج طبقا للمواصفات القياسية :- (ASTM(C321

الإستعمالات

- يستعمل كدهان تحضيرى لاستقبال الدهانات الايبوكسية والبولى يوريثان.
- مقوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجه واحد أو وجهين).
- لمعالجة الأسطح المسامية والضعيفة (يدهن وجه واحد).

المميزات

- يحتوى على مذيب منخفض اللزوجة يتغلغل داخل المسام الخرسانية.
- سهل التشغيل ولا يحتاج لمعدات خاصة.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيدا من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.
- الأسطح الخرسانية حديثة الصب يجب ألا يقل عمرها عن ٢٨ يوم .

الخلط

- يتم تقليب عبوة الأساس جيدا ويتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هينا حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

- يتم دهان الأسطح بإستخدام الفرشاه أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة.
- معدل الإستخدام ٥ - ٧ م^٢ / كجم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

شفاف	اللون
٤٥ ± ٢ %	نسبة المواد الصلبة
ساعة (حسب درجة الحرارة)	فترة التشغيل
٠,٩٥ ± ٠,٠٢ كجم / لتر	الوزن النوعي
١٢ ساعة	التصلد الابتدائي
٧ أيام	التصلد التام
٢,٣٣ أساس : ١ مصلب	نسبة الخلط
مجموعات ٢,٥ - ١٢,٥ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة	الصلاحية
يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية