

تراي - برايم إس إف

دهان إيبوكسي تحضيرى (برايمر) خالي من المذيبات للأسطح الخرسانية والحديدية.

وصف المادة

برايمر إيبوكسي من مركبين خالي من المذيبات.

الاستعمالات

يستخدم كدهان تحضيرى عالي الكفاءة لإستقبال الدهانات الإيبوكسية والمونة الإيبوكسية والبولي يوريثان.

المميزات

- التصاق جيد بالخرسانة والأسطح المختلفة.
- سهل التشغيل بالرولة والفرشاة.
- خالي من المذيبات وسهل الإستخدام.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيدا من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.
- الأسطح الخرسانية حديثة الصب يجب ألا يقل عمرها عن ٢٨ يوم.

الخلط

- يتم تقليب عبوة الأساس جيدا ويتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هينا حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

- يتم دهان الأسطح بعد إعدادها جيدا بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة. يترك الدهان حتى التصلد الابتدائي وذلك قبل تنفيذ طبقة الدهان الإيبوكسي أو طبقة المونة الإيبوكسية ذاتية التسوية أما في حالة المونة الإيبوكسية يتم تطبيق طبقة المونة الإيبوكسية فوق طبقة البرايمر تراي - برايم إس إف مباشرة وقبل الجفاف الابتدائي للبرايمر.

معدل الإستخدام

- ٥ - ٧ م^٢ / كجم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	شفاف
نسبة المواد الصلبة	٩٨ ± ٢ %
الوزن النوعي	١,٠٥ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
نسبة الخلط	٢ أساس : ١ مصلب
التصلد الابتدائي	٦ - ٨ ساعة
التصلد التام	٧ أيام
التعبئة	مجموعات ٣ - ١٢ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية