

## نتائج اختبار عينة

### Salt Spray Test

For Tri-Coat E 200 Ral 7040 paint sample

Customer name: Trichem

### طبقا لمواصفة ASTM B117

Test	Reference	Degree of Blistering	
		Size	Frequency
Degree of Blistering	ASTM D 714 (87)	10	no Blistering
Cracking	ASTM D 661 (93)	No cracking	
Flaking	ASTM D 772 (86)	No of Flaking	
Degree of Rusting	ASTM D 610 (95)	Rust Grade	Rusting %
		10	No Rusting

اجتازت العينة اختبار مقاومة الاملاح salt spray لمدة 500 ساعة بتركيز مشابه لماء البحر عند درجة حراره ٣٧ مئوية .

SPC Director

Prof. Maher El-Sockary



for A. El-Said