

نتائج اختبار عينة

Humidity test

For Tri-Coat PU Ral 7040 paint sample

Customer name: Tri-chem

طبقا لمواصفة ASTM D1748

Degree of Rusting	ASTM D 610 (95)	Rust Grade	Rusting %
		10	No Rusting (Pass)

اجتازت العينة اختبار مقاومة الرطوبة لمدة 500 ساعة عند درجة حرارة ٤٩ مئوية
و pH 5.5 ورطوبه ٩٥ %

SPC Director



Prof. Osama Abolken

Prof. Maher El-Sockary