

تراي - رود ماركينج أيه سي

دهان لتخطيط الطرق من مركب واحد بأساس أكريلك.

وصف المادة

دهان لتخطيط من مركب واحد بألوان مختلفة بأساس أكريلك يحتوي على مذيبي مقاوم للعوامل الجوية والظروف المناخية والأشعة فوق البنفسجية.

الإستعمالات

- عمل التخطيط وعلامات المرور للطرق السريعة وداخل المدن.
- عمل العلامات الإرشادية وأماكن وإتجاهات السير وأماكن التخزين داخل المصانع وأماكن الإنتاج.
- تحديد أماكن الماكينات بالمصانع.
- عمل علامات المرور وإتجاهات السير بالجراجات العامه وأماكن انتظار السيارات.

المميزات

- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية و ثاني أكسيد الكربون و أيونات الكلوريدات والكبريتات.
- سريع الجفاف يوفر في زمن التنفيذ وتكاليف العمالة.
- مقاومة عالية للظروف المناخية و ثبوتات كبريت في الألوان.
- قوة إلتصاق عاليه بالأسطح الخرسانية والحديدية والخشبية والأسفلتية.
- يمكن إضافة حبيبات زجاجيه للحصول على إنعكاس عالي للضوء.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً وجافاً وخالياً من الشوائب والزيوت والشحوم.
- الأسطح الخرسانية والأسمنتية يجب أن تكون خالية تماماً من الرطوبة.
- يتم تقليب المنتج جيداً حتى الحصول على لون وقوام متجانس.
- يتم الطلاء بعد التقليب الجيد بالرولة أو بالفرشاة أو الرش.
- يفضل الطلاء وجهين للحصول على قوة إلتصاق عالية ومقاومة للبري والإحتكاك.
- يتم التخفيف بـ تراي - سول ٣٠ عند الحاجة .
- معدل التغطية النظرية:- من ٢٠٠ - ٣٠٠ جم / م^٢ حسب حالة السطح.
- معدل التغطية الفعلية :- قد تختلف عن المذكورة أعالياً وذلك حسب طبيعة السطح المراد دهانه وطريقة التنفيذ.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أبيض - أصفر - أحمر - أخضر الألوان الأخرى عند الطلب.
الكثافة	١,٤٥ ± ٠,١ كجم / لتر
زمن الجفاف الأولي	١٥ - ٢٠ دقائق
زمن الجفاف الابتدائي	٢٤ ساعة
زمن الجفاف النهائي	٧٢ ساعة
سمك الفيلم الجاف	١٠٠ ميكرون
الزمن بين طبقتي الدهان	٤ ساعات
التعبئة	٥ - ٢٠ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف.

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية