

تراي - رود ماركينج أيه ال

دهان لتخطيط الطرق من مركب واحد.

وصف المادة
دهان من مركب واحد بألوان مختلفة كأساس الألكيد مقاوم للعوامل الجوية والظروف المناخية والأشعة فوق البنفسجية.

الإستعمالات

- عمل التخطيط وعلامات المرور للطرق السريعة وداخل المدن.
- عمل العلامات الإرشادية وأماكن وإتجاهات السير وأماكن التخزين داخل المصانع وأماكن الإنتاج.
- تحديد أماكن الماكينات بالمصانع.
- عمل علامات المرور وإتجاهات السير بالجرافات العامه وأماكن انتظار السيارات.

المميزات

- مركب واحد سريع الجفاف سهل التطبيق.
- مقاومه عاليه للظروف المناخية.
- له قوة تغطية عالية ومعدل فرد عالي .
- قوة إتصاق عاليه بالأسطح الخرسانية والأسفلتية.
- يمكن إضافة حبيبات زجاجية للحصول على إنعكاس عالي للضوء.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه نظيفا وجافا وخاليا من الشوائب والزيوت والشحومات.
- الأسطح الخرسانية والأسمنتية يجب أن تكون خالية من الرطوبة.
- يتم تقليب المنتج جيدا حتى الحصول على لون وقوام متجانس.
- يتم الطلاء بعد التقليب الجيد بالبرشلة أو بالفرشاة أو الرش.
- يتم التخفيف بـ تراي - سول ١٠ عند الحاجة.
- معدل التغطية النظرية:- من ٢٠٠ - ٤٠٠ جم / م^٢ حسب حالة السطح.
- معدل التغطية الفعلية :- قد تكون أقل من المذكورة عاليا وذلك حسب طبيعة السطح المراد دهانه وطريقة التنفيذ.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أبيض - أصفر - أحمر - أخضر يمكن الحصول على أي لون حسب الطلب.
الكثافة	١,٤ ± ٠,١ كجم / لتر
زمن الجفاف الأولي	٢ - ٣ ساعة.
زمن الجفاف النهائي	٢٤ ساعة.
التعبئة	٥ - ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة.
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف.

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية