

تراي - كوت ٨٠٠

دهان بلدوره بأساس الكيد.

وصف المادة
دهان من مركب واحد بألوان مختلفه بأساس الألكيد للإستخدامات الداخلية والخارجية.
يستخدم كدهان عالي الكفاءة للأسطح الخرسانية والخشبية والحديدية.

الإستعمالات
يستخدم ليعطي حماية جيدة بألوان جذابة للبلدوره والأرصفة.

- المميزات**
- مركب واحد جاهز للإستخدام سهل التطبيق.
 - له قوة تغطية عالية ومعدل فرد عالي.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه نظيفا وجافا وخاليا من الشوائب والزيوت والشحوم.
- الأسطح الحديدية يجب أن تكون خالية من الصدأ ومدهونة بطبقة البرايمر.
- الأسطح الخرسانية والأسمنتية يجب أن تكون خالية من الرطوبة.
- يتم تقليب المنتج جيدا حتى الحصول على لون وقوام متجانس.
- يتم الطلاء بعد التقليب الجيد بالرولة أو بالفرشاة أو الرش.
- يتم التخفيف بـ تراي - سول ١٠ عند الحاجة .

معدل التغطية النظرية:- من ٤-٦ م^٢ / كجم لسـمك فيلم جاف ٧٥ ميكرون.
معدل التغطية الفعلية :- معدل التغطية الفعلية قد تكون أقل من المذكورة عاليا وذلك حسب طبيعة السطح المراد دهانه وطريقة التنفيذ.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	يمكن الحصول على أي لون حسب الطلب
درجة اللعان	مط
الكثافة	١,٤٥ ± ٠,١ كجم / لتر
اللزوجة	٢٥٠ : ٣٠٠ ثانية كب ٤
زمن الجفاف الأولي	٢ : ٣ ساعة حسب الظروف الجوية
زمن الجفاف التام	٢٤ ساعة
التصلد الكامل	٣ أيام
التعبئة	٥ - ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية