

تрай - فلکس بی یو

مادة حشو فوacial بأساس البولي يوريثان.

وصف المادة

الم المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومي للبحوث.

تم اختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية :- ASTM(C920)

الاستعمالات

يُستعمل عَامَةً فِي ملئ الفوَاصِل بِالْمَنْشَاتِ الْخَرْسَانِيَّةِ وَالْحَدِيدِيَّةِ وَالْمَبَانِي مُثُلَّاً :-

المميزات

- مادة مطاطية مرنة لها قوة تحمل عالية للتمدد والإ الإنكماش والتحركات الديناميكية المتكررة للخرسانة.
 - تتمتع بقوه التصاق عاليه مع معظم أسطح المواد المختلفة مثل الأسطح الخرسانية والمباني والزجاج والألومنيوم والحديد.
 - تتميز بمقاومتها العالية للكيماويات وللعوامل الجوية.
 - سهلة التطبيق ولا تحتاج إلى برaimer.
 - لا تسيل في الفواصل الرأسية والأفقية في الأسفاف.
 - مقاومة لتاثير مياه الصرف الصحي.
 - يمكن دهانة باستخدام بعض الدهانات التي تحتوي على مطاطية.

التطبيق والاستخدام

بيانات التطبيق

- أكبر عرض للفاصل ٤٠ مم أقل عمق للفاصل ٦ مم

نسبة العرض : العمق للفواصل حتى ١٠ مم = ١ : ١

نسبة العرض : العمق للفواصل أكابر من ١٠ مم = ٢ : ١

- يجب التأكيد من أن جميع الفواصل المراد حشوها جافة ونظيفة وخالية من أي رطوبة.
 - في حالة المعادن يجب إزالة الصدأ ثم التنظيف جيداً.
 - يمكن تغطية جوانب الفواصل بشرط لاصق لضمان عدم تسرب الماء على الجوانب.
 - يتم تثبيت حشو خلفي تراي - باكينج رو داخل الفاصل للتحكم في عمق الفاصل.
 - يتم وضع مادة تراي - فلكس بي يو مباشرة في الفواصل الأفقية والمائلة وذلك بإستخدام مسدس حشو فواصل أو بإستخدام سكينة معجون.
 - يتم التأكيد من ملي الفواصل تماماً وعدم وجود فراغات هوائية داخل الفواصل وتسوى الفواصل بسكينة مائلة بمحمل الماء والصابون.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	رمادي - أبيض - بيج - أسود
الكتافة	$1,3 \pm 0,1$ كجم / لتر
زمن الجاف	٢ - ٣ مم $\frac{1}{4}$ ساعة حسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة
التبغة	كرتونة سعة ٢٠ خرطوشة بحجم ٦٠٠ ملي / للخرطوشة
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادبة في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
 - لا خطورة في نقل المادة.
 - غير سامة طبقاً لبيانات الصحة والأمان السادسة.
 - عند التخلص من المادتين الشارفتين، إلزام الملامس بذلك حذف تلامس مع الماء.

بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.