

تراي - سيل ٣٠٠

دهان عزل أسمنتي من مركب واحد عازل للماء.

وصف المادة
دهان عازل للماء بأساس أسمنتي مناسب لضغوط الماء المباشرة وغير المباشرة.
المنتج معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المنتج حاصل على شهادة إختبار من المركز القومي للبحوث.

تم إختبار المنتج طبقا للمواصفات القياسية :- (ASTM(C580/C307/C321)

الإستعمالات

- عزل خزانات الماء وحمامات السباحة.
- محطات المياه والصرف الصحي.
- الكباري والسدود والقواعد والأساسات والمناطق المعرضة للرطوبة.

المميزات

- مقاومة عالية للأملاح والكيماويات.
- قوة التصاق عالية مع الأسطح الخرسانية.
- يصلح لعزل خزانات مياه الشرب.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيدا ويفضل ترطيب السطح المراد دهانه بالماء قبل دهان تراي - سيل ٣٠٠.
يوصى بدهان أسطح المحارة والأسطح المسامية بطبقة من تراي - لاكس إس بي آر المخفف بالماء بنسبة ١ : ٣ كبرايمر.

الخلط

يتم خلط المنتج فقط بالماء بنسبة ٥ : ١ بالوزن أو ٣ : ١ بالحجم ويتم التقليب ببطء أو بقلاب بطيء السرعات لمدة ٣ دقائق حتى الحصول على قوام متجانس.
ويجب الإستخدام مباشرة بعد الخلط ولا يجب خلط كميات كبيرة من المادة يصعب إستخدامها خلال فترة التشغيل مع مراعاة إستمرار الخلط أثناء التشغيل.

التطبيق

يتم التطبيق بإستخدام فرشاة عريضة من البلاستيك الخشن ويمكن التطبيق بالرش.
يتم دهان الوجه الأول ثم يترك حتى يجف ثم يتم المعالجة بالماء قبل دهان الوجه الثاني.

معدل الفرد

١,٢٥ كجم / ٢م / للوجه.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	رمادي - أبيض أو حسب الطلب
الكثافة	١,٧ ± ٠,١ كجم / لتر
التعبئة	شكاير زنة ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية