

NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد

نتائج الاختبارات التي تمت

على عينة من مادة Tri-Seal 307

من انتاج شركة تراى كيم لكيماويات البناء - مشروع البنية التحتية لمدينة ٦ أكتوبر
(مياه-ص.ص)

مقولة / شركة النصر للمباني والانشاءات (ايجيكو)

نتائج الاختبارات التي تمت
على عينة من مادة Tri-Seal 307

(٠٤٩٣-٣٩/٢٥)

شارع التحرير-الدقى-القاهرة

مباشر ٣٣٢٨٧٨٠٣
وفاكس ١٤٢٤

داخلي ١٨١٠
١٤٢٤

٢٣٢٧١٦١٥-٢٣٢٧١٣٦٢
٢٧٦٠٧٥٤١-٢٣٢٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com

NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث
الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد

١ - الفحص الظاهري


على عينة من مادة Tri-Seal 307

من إنتاج شركة ترائى كيم لكيماويات البناء - مشروع البنية التحتية لمدينة ٦ أكتوبر (مياه-ص.ص)
مقاولة / شركة النصر للمباني والانشاءات (اليجكو)


رقم الترخيص: ١٨١٢١٦٠ / تاريخ الإنتاج: ديسمبر / ٢٠١٨



- تاريخ الإنتاج : ديسمبر / ٢٠١٨
- تاريخ الانتهاء : ديسمبر / ٢٠١٩
- رقم التشغيل : ١٨١٢١٦٠



- تاريخ الإنتاج : ديسمبر / ٢٠١٨
- تاريخ الانتهاء : ديسمبر / ٢٠١٩
- رقم التشغيل : ١٨١٢١٥٠



(٠٤٩٣-٣٩/٢٦)

شارع التحرير- الدقى- القاهرة

مباشر ٢٣٢٨٧٨٠٣
وفاكس

داخلي ١٨١٠
١٤٢٤

٢٣٢٧١٦١٥-٢٣٢٧١٣٦٢
٢٣٢٥٥١٩٢-٢٣٢٥٥١٩٢

E-mail: nrc1302a@yahoo.com

٢ - نتائج اختبار قوة التحمل للثني بعد ٢٨ يوم طبقا للمواصفة ASTM C580

على عينة من مادة Tri-Seal 307
من إنتاج شركة تراى كيم لكيماويات البناء - مشروع البنية التحتية لمدينة ٦ أكتوبر (مياه-ص.ص)
مقولة / شركة النصر للمباني والانشاءات (ايجيكو)

قد تم اختبار العينة ١١ (نيوتن/مم^٢)


م	قوة التحمل للثني (نيوتن/مم ^٢)	متوسط قوة التحمل للثني (نيوتن/مم ^٢)
١	١١,٢٩	١٢,٠٥
٢	١٢,٧٣	
٣	١٢,١٣	

- علما بأن حدود المواصفة الفنية المرفقة < ١١ (نيوتن/مم^٢)

٣ - نتائج اختبار قوة التحمل للضغط بعد ٢٨ يوم طبقا للمواصفة ASTM C307

م	قوة التحمل للضغط (نيوتن/مم ^٢)	متوسط قوة التحمل للضغط (نيوتن/مم ^٢)
١	٤,٨٥	٤,٤٩
٢	٤,٢٢	
٣	٤,٣٩	

- علما بأن حدود المواصفة الفنية المرفقة < ٣,٧٥ (نيوتن/مم^٢)



(٠٤٩٣-٣٩/٢٧)

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

مباشر ٢٢٢٨٧٨٠٣
وفاكس ١٤٢٤
داخلي ١٨١٠
E-mail: nrc1302a@yahoo.com

٢٢٢٧١٦١٥ - ٢٢٢٧١٢٦
٢٧٦٠٧٥٤١ - ٢٢٢٥٥١٩

٤ - نتائج اختبار قوة الالتصاق مع الخرسانة بعد ٢٨ يوم

طبقا للمواصفة ASTM C321

على عينة من مادة Tri-Seal 307

من انتاج شركة تراى كيم لكيماويات البناء - مشروع البنية التحتية لمدينة ٦ أكتوبر (مياه-ص.ص)
مقاوله / شركة النصر للمباني والانشاءات (ايجيكو)

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفة
التي تحددها المواصفة ASTM C321


م	قوة الالتصاق (نيوتن/م ^٢)	متوسط قوة الالتصاق (نيوتن/م ^٢)
١	٢,١٣	٢,١٤
٢	٢,١٧	
٣	٢,١١	

- علماً بأن حدود المواصفة الفنية من ٢-٣,٥ (نيوتن/م^٢).
- حدث انهيار في الخرسانة.

٥ - نتائج اختبار مقاومة الكيماويات

* تم غمر العينات في المحاليل التالية عند درجة حرارة ٢٣ درجة مئوية لمدة ٧ ايام :-

م	المحاليل المستخدمة	النتائج
١	الشيبة عند ٢٣ م	لم يحدث أى تأثير
٢	الشيبة عند ٦٠ م	لم يحدث أى تأثير
٣	الكلور	لم يحدث أى تأثير
٤	حمض الهيدروكلوريك (٥%)	لم يحدث أى تأثير
٥	حمض الكبريتيك (٥%)	لم يحدث أى تأثير
٦	هيدروكسيد الصوديوم (٤٠ جم/لتر)	لم يحدث أى تأثير



(٠٤٩٣-٣٩/٢٨)

٦- نتائج اختبارات صلاحية الاستخدام فى مياه الشرب

على عينة من مادة Tri-Seal 307

من انتاج شركة تراى كيم لكيماويات البناء - مشروع البنية التحتية لمدينة ٦ أكتوبر (مياه-ص.ص)
مقاولة / شركة النصر للمباني والانشاءات (ايجيكو)

١- تأثير المادة على pH الاس الهيدروجينى

أظهرت النتائج عدم وجود تغير فى الأس الهيدروجينى للمياه التى تعرضت لهذه العينة والعينة المختبرة تصلح للاستخدام فى مشاريع مياه الشرب .

٢- اختبار السمية :-

تم إجراء اختبار السمية على العينة الواردة من الشركة باستخدام جهاز ميكروس موديل ٥٠٠ وقد دل اختبار السمية بأن المياه التى تعرضت لهذه العينة اثبتت ان العينة ليس لها تأثير سمي و تصلح للاستخدام فى مشاريع مياه الشرب

٣- اختبار التأثير السمي ونمو الميكروبات :-

* طبقا للقرار الوزارى رقم ١٠٨ ، ٤٥٨ لقرار وزير الصحة للمعايير الواجب توافرها لصلاحية مياه الشرب والمواصفة المصرية رقم ١٩٠ والمواصفة NSF 60 والمواصفة BS 6920 (Standard Method For Examination Of Water and Waste Water) وجد ان العينة لا تظهر اى تأثير سمي على مياه الشرب و لاتساعد على نمو الميكروبات باستخدام العد الكلى للبكتريا (بطريقة صب الاطباق).

