



ترائي - كيم أكيموايات البناء

تراي - فكس يو دبليو

مونه أسمنتية لاصقة وعازلة للماء للسيراميك والبلاط لحمامات السباحة والمناطق المغمورة بالماء.

وصف المادة

مونه أسمنتية لاصقة وعازلة للماء للسيراميك والبلاط والرخام من مركب واحد مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى جاهزى للإستعمال بعد الخلط بالماء.

المنتج معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومى للبحوث.

تم اختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية :- EN(12004)

الاستعمالات

- ماده فائقة الجودة تستخدم للصق بلاط السيراميك للحوائط والأرضيات في حمامات السباحة والخزانات والمناطق المغمورة بالماء.
- تستخدم للصق جميع أنواع السيراميك والرخام للحمامات والمطابخ والبلاط القيشانى الزجاجي والموزاييك ولتثبيت وحدات البياض على الأسطح الخرسانية والحوائط والطوب.
- تستخدم في لصق الأ Zimmerman على جميع الأسطح المعمارية.
- مناسب له للاستعمال الداخلى والخارجي.

المميزات

- سهولة في الإستخدام ذو قابلية تشغيل عالية.
- قوه التصاق عاليه بالأسطح وله مقاومة فائقة للرطوبة والماء.
- فتره تشغيل ممتد ولا يحتاج سوى إضافة الماء عند التشغيل.

التطبيق والاستخدام

- يجب أن تكون الأسطح سلية ومتمسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات والزيوت وأى ملوثات.
- يجب إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة ومعالجة أماكن التعشيش إن وجدت للحصول على سطح مستوي.
- يفضل ترطيب السطح قليلاً قبل فرد الماده.
- يتم إضافة ٥,٥ - ٦ لتر ماء إلى وعاء الخلط ثم إضافة محتوى الشيكارة تدريجياً أثناء التفليب باستخدام خلط ميكانيكي بطيء السرعات حتى الحصول على قوام متجانس.
- يتم الفرد بسكينة معجون مشرشره مع الضغط جيداً على المونه أثناء عملية الفرد بسمك من ٣ : ٦ مم .
- يتم مليء الفوائل بين السيراميك بمادة تراي - تайл جراوت باللون المطلوب (انظر النشره الفنية).
- معدل الاستهلاك ٨ - ١٠ مم / شيكاره زنة ٢٥ كجم / بسمك ٣ مم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

الأساس	أسمنت - بوليمر - إضافات خاصة
اللون	أبيض - رمادي - الألوان الأخرى حسب الطلب
الكتافه	١,٨٥ كجم / لتر
زمن التشغيل	٤٥ دقيقة : ٦٠ دقيقة
التعبئة	شكائر زنة ٢٥ كجم
الصلاحيه	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العاديه في مكان جاف

تعليمات الأمان

• تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

• لا خطورة في نقل المادة.

• غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائد.

• عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية