

وصف المادة

مونه أسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط من مركب واحد مكون من أسمنت مع تدرجات مختاره من رمل السيلكا وإضافات أخرى جاهزه للإستعمال بعد الخلط بالماء للإستخدام الداخلي والخارجي. المنتج يتوافق مع **EN 12004 , EN 1348**.

الإستعمالات

- تستخدم للصق جميع أنواع السيراميك والرخام على الحوائط والأرضيات للحمامات والمطابخ.
- مناسبة للإستعمال الداخلي والخارجي.
- لصق السيراميك والبلاط في حمامات والسباحة.
- ينصح بحشو فواصل السيراميك بمادة تراي - تايل جراوت.

المميزات

- سهولة في الإستخدام وقابلية تشيغيل عالية.
- قوة التصاق عالية حتى في وجود رطوبة بالأسطح.
- إقتصادية في التشيغيل ولها فترة تشيغيل ممتدة.
- جاهزه للإستعمال ولا تحتاج سوى إضافة الماء عند التشيغيل.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن تكون الأسطح سليمة ومتماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات و الزيوت وأي ملوثات.
- يجب إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة ومعالجة أماكن التعشيش إن وجدت للحصول على سطح مستوي.
- يفضل ترطيب السطح قليلا قبل فرد المادة.
- يتم إضافة ٥ - ٦ لتر ماء الى وعاء الخلط ثم إضافة محتوى الشيكارة تدريجيا أثناء التقليب باستخدام خلاط ميكانيكي ببطء السرعات حتى الحصول على قوام متجانس.
- في حالة الإستخدام للصلق الرخام أو في حمامات السباحة ينصح بإضافة ١ لتر من مادة **تراي - لاتكس إس بي** آر لكل شيكارة ٢٥ كجم.
- يتم الفرد بسكينة معجون مشرشره مع الضغط جيدا على المونة أثناء عملية الفرد بسمك من ٣ : ٦ مم .
- يمكن ضبط وضع البلاط على المونة التي تم فردها خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح.
- يتم ملئ الفواصل بين السيراميك بمادة **تراي - تايل جراوت** باللون المطلوب (انظر النشره الفنية).
- **معدل الاستهلاك ٨ - ١٠ م^٢ / شيكاره زنة ٢٥ كجم/ بسمك ٣ مم.**

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

الأساس	أسمنت - بوليمر - إضافات خاصة
اللون	أبيض - رمادي
الكثافة	١,٨٥ كجم / لتر
زمن التشيغيل	٤٥ - ٦٠ دقيقة
التعبئة	شكاثر زنة ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشره الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية