

تراي - تايل جراوت

مسحوق ناعم لمليء فواصل السيراميك.

وصف المادة

مسحوق ناعم ذو أساس أسمنت ينطلب فقط إضافة الماء لعمل معجون غير منفذ للماء مناسب لمليء فواصل السيراميك والبلاط.

المنتج معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومي للبحوث.

تم اختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية : - ASTM(C580/C307/C321)

الاستعمالات

- تستخدم لمليء عراميس السيراميك والموزاييك في الأماكن الداخلية والخارجية وحمامات السباحة والمطابخ والحمامات.

المميزات

- جاهز للاستعمال ولا يحتاج سوى إضافة الماء عند التشغيل.
- قدرة التصاق عالية مع جميع أنواع البلاط.
- غير منفذ للماء وغير قابل للإنكماش.
- غير سام وليس له تأثير ضار.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.

التطبيق والإستخدام

يتم الخلط باستخدام ٦,٥ - ٧,٥ لتر ماء لكل شيكارة ٢٠ كجم تراي - تايل جراوت ويتم الخلط باستخدام خلط ميكانيكي ببطء السرعات داخل برميل مناسب الحجم حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

يتم مليء العراميس بين بلاطات السيراميك بإستخدام أسفنج أو قطعة قماش مرنة.

يتم إزالة الماد الزائد من على سطح البلاطات بإستخدام قطعة قماش مبللة.

عند إكمال عملية مليء العراميس إصقل البلاطات بقطعة قماش جاف.

معدل الاستهلاك

معدل الاستهلاك الفعلي حسب أبعاد البلاطات والحجم والمسافة بين بلاطات السيراميك.

المعدل التقريري حوالي ١٠٠,٥ - ١ كجم / م² .

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

الأساس	أسمنت - بوليمر - إضافات خاصة
اللون	أبيض - الألوان الأخرى حسب الطلب
زمن التشغيل	٦٠ دقيقة
نسبة الخلط	٣ كجم من تراي - تايل جراوت : ١ لتر من الماء
التعبئة	شكائر زنة ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

• تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

• لا خطورة في نقل المادة.

• غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادرة.

• عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الاتصال بالإدارة الفنية