

تراي - بوند إس بي آر

مادة ربط ولاصق فائق الجودة متعدد الاستخدامات.

وصف المادة

مستحلب مطاطي أبيض أساسه مادة الإستيرين ببيوتادين يضاف للمونة والخرسانة لزيادة قوة الإلتصاق والمقاومة للمياه.

الإستعمالات

- ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.
- تضاف لمونة الترميم ومونة المبانى.
- دهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الأسمنتية بعد تخفيفها بالماء.
- أعمال الطرطشه والبياض ولصق البلاط والسيراميك والرخام الصناعى.
- ربط الأرضيات الخرسانية (سكريد) ذات السماكات الصغيرة فوق الأرضيات الخرسانية السابق صيها.

المميزات

- زيادة قوة الإلتصاق وقابلية التشغيل للخرسانة والمونة.
- زيادة مقاومة الخرسانة والمونة للإجهادات خاصة إجهادات الشد والإنحناء والبري.
- يقلل من نفاذية المونة والخرسانة للماء والكيميائيات والأملاح.
- زيادة خاصية المرونة للخرسانة والمونة وتقليل الإنكماش مما يساعد على تفادي الشروخ التي تحدث عادة بعد الجفاف.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن تكون الأسطح سليمة و متماسكة ومستوية وخالية من الدهون والشحومات و الزيوت وأي ملوثات.

معدل الإستخدام

- تضاف المادة بصفة عامة إلى ماء الخلط بنسبة ١ : ٣ للإستعمالات المختلفة.
- عند إستعمال المادة كمادة ربط تستخدم بدون تخفيف أو تخفف بنسبة ١ : ١ جزء من الماء.
- يجب ترطيب الأسطح المسامية بالماء لتصبح متساوية التشبع.

روبة مادة تراي - بوند إس بي آر

يتم تخفيف تراي - بوند إس بي آر بالماء بنسبة ١ : ٣ ثم يضاف إلى مخلوط الرمل والأسمنت (أسمنت : رمل بنسبة ١ : ١) ويقرب حتى الحصول على قوام متجانس. وللحصول على قوام متجانس للروبة يتم إضافة الأسمنت والرمل بالتدريج مع التقليب المتكرر أثناء التشغيل .

يتم طرطشة السطح بطبقة رقيقة من الروبة ويتم فرد مونة الترميم على السطح قبل الجفاف.

معدل الإستهلاك الإسترشادي :- ٠,٢٥ كجم / م^٢

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	أبيض
الكثافة	١,٠١ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	١ - ٥ - ٢٠ - ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية